

## Technisches Datenblatt

Basis	Ethyl Cyanacrylat
Farbe	transparent
Viskosität 20°C	200-350 mPa.s
Dichte	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	85°C
Handfestigkeit Aluminium	10-20 Sekunden
Handfestigkeit Gummi	10-15 Sekunden
Endfestigkeit	24 Stunden
Max. Spaltfüllvermögen	0,15 mm
Temperaturbeständigkeit von	-50°C bis +80 °C
Wärmeleitfähigkeit ASTM C 177	0,1
Zugscherfestigkeit DIN 53283	22 N/mm <sup>2</sup>
Lagerzeit bei 5°C bis 8°C	12 Monate